

VERFTECHNISCH ADVIES VOOR
Unipanel
van
Heering Kunststof Profielen
te
Dedemsvaart



VTA 6647

Inhoud

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ONDERHOUDSSCHILDERWERK.....	3
BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING VAN ONDERHOUDSSCHILDERWERK.....	5
ALGEMENE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN ONDERHOUDSSCHILDERWERK.....	7
ONDERHOUDSSCHILDERWERK DRYWOOD POSEIDON UV ZG - VTA 305100.....	9
ONDERHOUDSSCHILDERWERK DRYWOOD POSEIDON UV GL - VTA 306100.....	10
ONDERHOUDSSCHILDERWERK DRYWOOD LAKVERF INDUS - VTA 120000.....	11
ONDERHOUD.....	12
ONDERHOUDSSHEMA.....	13
GARANTIEVERKLARING DRYWOOD SYSTEEM onderhoudsschilderwerk.....	14

Drywood Coatings B.V.

H. ter Kuilestraat 181 • NL-7547 SK ENSCHEDE • Postbus 3954 • NL-7500 DZ ENSCHEDE
T: +31 (0)53 433 4422 • F: +31 (0)53 430 6832 • E: info@drywood.nl • W: www.drywood.nl
KvK 06043784

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ONDERHOUDSSCHILDERWERK

1. De opdrachtnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende plaatselijke verordeningen en de voorschriften van de arbeidsinspectie, met betrekking tot het gebruik en de samenstelling van klim- en steigermateriaal en verder te gebruiken hulpgereedschap en/of materialen.
2. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever en DRYWOOD COATINGS B.V. tijdig schriftelijk ervan in kennis te stellen op welke datum het werk een aanvang neemt, bij gebreke waarvan Drywood Coatings al haar rechten en wettelijke aanspraken voorbehoudt ten aanzien van het uitgevoerde werk.
3. De opdrachtnemer dient gebreken, die tijdens de uitvoering van het werk aan het licht treden en die voor reparatie in aanmerking komen, onmiddellijk ter kennis van de opdrachtgever te brengen.
4. Het inschakelen van onderaannemers en/of derden voor de uitvoering van de bovenomschreven opdracht is niet toegestaan, tenzij door de opdrachtgever hiervoor schriftelijke ontheffing is verleend.
5. De opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor eventuele schade en aanspraken van derden.
6. De risico's voortvloeiende uit het opgedragen werk zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
7. Stijgingen in loon- en/of materiaalkosten mogen, ook al is anders in de offerte vermeld en wordt deze van overheidswege toegestaan, niet worden doorberekend, tenzij de uitvoering van de werkzaamheden buiten de schuld van de opdrachtnemer, tot een volgend jaar worden uitgesteld. In dat geval zullen de stijgingspercentages van Onderhoud NL worden gehanteerd, echter alleen voor een periode van uitstel.
8. Aanvangen of stoppen van de werkzaamheden is beiden in overleg met opdrachtgever en Drywood Coatings met inachtneming van temperatuur, relatieve vochtigheid en dauwpunt.
9. Indien het buitenschilderwerk niet in het betreffende jaar gereed komt wordt de uitvoering daarvan in het daarop volgende voorjaar hervat met het herstel van eventueel in het buitenschilderwerk opgetreden gebreken op een in overleg met de opdrachtgever te bepalen tijdstip.
10. Wijzigingen in de opdracht en meerwerk dienen schriftelijk te worden bevestigd en geven als dan, na wederzijds akkoord, recht op verrekening.
11. Na mededeling van de opdrachtgever, dat het werk geheel volgens de opdracht (het bestek) is uitgevoerd, zal het werk door de opdrachtgever in aanwezigheid van de opdrachtnemer worden opgenomen.
12. Eventuele gebreken zullen ter plaatse op schrift worden gesteld, welk proces-verbaal door beide partijen wordt ondertekend. Na akkoordbevinding van het herstel van deze gebreken zal de door de aannemer ingediende nota betaalbaar worden gesteld.

Drywood Coatings B.V.

H. ter Kuilestraat 181 • NL-7547 SK ENSCHEDE • Postbus 3954 • NL-7500 DZ ENSCHEDE
T: +31 (0)53 433 4422 • F: +31 (0)53 430 6832 • E: info@drywood.nl • W: www.drywood.nl
KvK 06043784

13. De kwaliteit van de gebruikte producten en de juiste verwerking daarvan zullen door de opdrachtnemer worden gegarandeerd. Andere (alternatieve) producten dan in onderhavig verftechnisch advies genoemd, zijn niet toegestaan.
14. Offerte-indiening, inclusief specificatiebladen. Verschillen in aantal m² geven geen recht op verrekening.
15. Bij extreme kleurkeuze, waardoor dekkingsproblemen ontstaan, dient de opdrachtnemer zulks zo spoedig mogelijk te melden bij de opdrachtgever. Bij in gebreke blijven kan hij gehouden worden het geheel over te doen.
16. Bij onbehandeld of kaal hout eerst voorstrijken in de bestaande kleur, alvorens men met de standaardkleur een aanvang neemt.
17. Indien door de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gebreken en/of onvolkomenheden en/of anderszins aan de te verwerken producten worden geconstateerd, dient hij hiervan direct de opdrachtgever en DRYWOOD COATINGS B.V. op de hoogte te brengen. Bij in gebreken blijven hiervan kan de opdrachtnemer verantwoordelijk worden gehouden ter zake van de hieruit ontstane schade.
18. Verdere voorwaarden, eventueel opgenomen in de standaardoffertes door de opdrachtnemer, voor zover deze afwijken van eerder genoemde voorwaarden, zijn op het onderhavige werk niet van toepassing.
19. Van hout vervaardigde buitenkozijnen, -ramen, en -deuren dienen te voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de KVT (Kwaliteit van Houten Gevelementen) en de beoordelingsrichtlijn BRL 0801 (Houten Gevelementen) en BRL0803 (Houten Buitendeuren).
20. Bij de toepassing van de in dit advies omschreven werkwijzen en systemen dient de verwerker de nationale wetten en voorschriften betreffende gezondheid, veiligheid en milieu in acht te nemen.
21. De uitvoerende partij, het schilders- en/of onderhoudsbedrijf, accepteert bij aanvaarding van de opdrachtverstrekking door opdrachtgever tot uitvoering van het schilderwerk de onderhavige verftechnische advisering behorend bij het adviesnummer zoals in dit advies is vermeld, en verplicht zich dienovereenkomstig te handelen. Bij eventuele vragen over de authenticiteit van dit advies zal de bij Drywood Coatings gedeponeerde uitgave bindend zijn.

Drywood Coatings B.V.

H. ter Kuilestraat 181 • NL-7547 SK ENSCHEDE • Postbus 3954 • NL-7500 DZ ENSCHEDE
T: +31 (0)53 433 4422 • F: +31 (0)53 430 6832 • E: info@drywood.nl • W: www.drywood.nl
KvK 06043784

BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING VAN ONDERHOUDSSCHILDERWERK

1. Voordat met het schilderen mag worden begonnen, dient het te schilderen oppervlak schoon, stof- en vetvrij te worden gemaakt. Dit zal eveneens voor het aanbrengen van een nieuwe vervolglag dienen te geschieden.
2. Indien in het bestek sprake is van schilderen, schilderwerk e.d., worden daaronder ook begrepen al de bewerkingen die volgens het bestek door de schilder-opdrachtnemer dienen te worden uitgevoerd.
3. Indien in het bestek sprake is van verf, lak e.d. worden daaronder ook begrepen al de producten die moeten worden verwerkt om de in het bestek genoemde werkzaamheden op de voorgeschreven wijze tot uitvoering te brengen.
4. Eventuele door de fabrikant gegeven verwerkings- en veiligheidsvoorschriften moeten worden opgevolgd.
5. De verven, lakken e.d. zullen volgens de gebruikelijke wijze worden aangebracht, één en ander ter goedkeuring van de opdrachtgever.
6. Er mag geen nieuwe verflaag of laklaag worden aangebracht, alvorens de opdrachtgever de voorgaande laag heeft goedgekeurd.
7. Voor het aanbrengen van een volgende laag moet de ondergrond, tenzij het pleister-, metsel- of betonwerk betreft, worden geschuurd.
8. De omkanten van de te behandelen naar buiten draaiende ramen en deuren e.d. behandelen als buitenwerk.
9. Onder binnenbuitenwerk wordt begrepen de onder-, boven- en/of tussendorpels van alle in de buitengevels aangebrachte elementen.
10. De schilder-opdrachtnemer dient voorzorgen te nemen ter voorkoming van de verontreinigingen en beschadiging van alle tot de bouw behorende onderdelen.
11. Voordat met het schilderen een aanvang wordt gemaakt, moeten naamplaatjes, reclameborden e.d. die op deuren, kozijnen en andere te schilderen elementen zijn bevestigd - zo zulks door de opdrachtgever nodig geacht wordt - worden afgenomen. Voor de eerste oplevering dienen al deze voorwaarden opnieuw op dezelfde plaats - of op een door de opdrachtgever aangegeven andere plaats - te worden aangebracht.
12. Beglazingskit niet schilderen. De rubberprofielen e.d. dienen niet te worden geschilderd.
13. Metselwerk, pleisterwerk, beton, cement e.d. ondergronden niet schilderen, voordat deze aan de oppervlakte voldoende droog en voor zover van toepassing, volledig afgebonden en/of hard zijn.
14. De opdrachtnemer verklaart bij aanvaarding van de opdracht kennis te hebben genomen van de technische informatie en de verwerkingsvoorschriften en voorwaarden van de voorgeschreven producten en kan zich hiermede verenigen en zal ter zake van de uitvoering hiermede rekening houden.

Drywood Coatings B.V.

H. ter Kuilestraat 181 • NL-7547 SK ENSCHEDE • Postbus 3954 • NL-7500 DZ ENSCHEDE
T: +31 (0)53 433 4422 • F: +31 (0)53 430 6832 • E: info@drywood.nl • W: www.drywood.nl
KvK 06043784

15. Bij het schilderen van het buitenwerk moet rekening worden gehouden met de weersgesteldheid, zodat de kwaliteit van het werk daaronder niet te lijden krijgt. Zie voor de toelaatbare condities de betreffende productinformatiebladen. Producten altijd minimaal 3 °C boven dauwpunttemperatuur verwerken.
16. Beglazingen dienen conform de geldende (NEN/NPR3577) normen te worden aangebracht met een duurzaam elastische en hechtende kit.
17. Dilatatievoegen en koppelingen van elementen afkitten met een duurzaam elastische en hechtende (overschilderbare) kit ter voorkoming van capillaire naden.
18. Bij vervanging van ventilerende glaslatten neuslatten toepassen en deze niet schroeven/nieten maar lijmen met voldoende afstand tot de dorpel.
19. Uiteraard dient ook het binnenwerk in een intacte staat te verkeren, omdat hiervan een goede buitenbescherming tevens afhankelijk is.
20. Bouwkundige details zoals plaatsing van houten onderdorpels ter hoogte van het maaiveld tot +50 mm boven maaiveld, kapotte dichtingen, onvoldoende afwaterend afgeschuind timmerwerk, onvoldoende afgeronde kanten aan dorpels en stijlen, eventuele lekkages enz. dienen aangepast te worden voor een duurzaam eindresultaat.

Drywood Coatings B.V.

H. ter Kuilestraat 181 • NL-7547 SK ENSCHEDE • Postbus 3954 • NL-7500 DZ ENSCHEDE
T: +31 (0)53 433 4422 • F: +31 (0)53 430 6832 • E: info@drywood.nl • W: www.drywood.nl
KvK 06043784

ALGEMENE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN ONDERHOUDSSCHILDERWERK

1. Alle openstaande verbindingen in het geveltimmerwerk repareren. Zie DRYWOOD VTA blad 001.
2. Alle scheuren, beschadigingen, gaten, e.d. in het geveltimmerwerk repareren. Zie DRYWOOD VTA blad 003.
3. Verrot hout repareren of vervangen. Zie DRYWOOD VTA blad 002.
4. Alle kopse kanten, naden, kieren en hoekaansluitingen vooraf ruim inschilderen. Koppelingen in geveltimmerwerk en dilatatievoegen controleren op capillaire naden en opnieuw afkitten. Zie DRYWOOD VTab lad 014. Spijkers, schroef- en nietgaatjes plamuren met DRYWOOD Renofinish (2K epoxy plamuur). Door de V-groeven in deuren een scherpe schraper halen. De naden bij de uiteinden van de condensprofielen vullen met DRYWOOD Bloem Oneseal.
5. Buitendeuren en/of buitenramen inkorten of afschaven: Bij een omtrekspeling van minder dan 4 mm dient dit tot deze maat te worden gecorrigeerd.
6. Scherpe kanten van het houtwerk afronden: Zie DRYWOOD VTA blad 004.
7. Bij barstvorming op ronde kanten deze repareren volgens DRYWOOD VTA blad 004.
8. Beglazing en herstel van beglazing uitvoeren volgens DRYWOOD VTA blad 005.
9. Zorgdragen dat het geveltimmerwerk geen vocht kan vasthouden. Hiertoe de kozijnen die tot het metselwerk afgekit zijn of het kozijn dat aansluitend is op de raamdorpelstenen vrijmaken, kale hout schuren en ontstoffen, kopse kanten sealen met DRYWOOD Kopse Sealer, gronden met DRYWOOD Syntéco AS en het verfsysteem opnieuw opzetten.
10. Loszittende en ondeugdelijke verflagen verwijderen door middel van afbranden, afföhnen, schrappen of schuren. Bij intercoatonthechting de losliggende verflaag middels schrappen en /of (mechanisch) schuren verwijderen tot de goed hechtende laag. Verweerd hout schuren tot het blanke hout zichtbaar wordt. De intacte verflagen reinigen door middel van wassen met DRYWOOD Ontvetter Blauw, ammoniahoudend water of St. Marc, goed naspoelen, laten drogen en terdege schuren en ontstoffen. Beschadigingen bijwerken met DRYWOOD Renofinish (2K epoxy plamuur), zodat er een strak geheel ontstaat.
11. Plantengroei ruim wegsnoeien.
12. Mos- en algengroei en verweerde plekken in het hout verwijderen met de hiervoor geëigende materialen, geheel volgens voorschrift van de fabrikant/leverancier.

Drywood Coatings B.V.

H. ter Kuilestraat 181 • NL-7547 SK ENSCHEDE • Postbus 3954 • NL-7500 DZ ENSCHEDE
T: +31 (0)53 433 4422 • F: +31 (0)53 430 6832 • E: info@drywood.nl • W: www.drywood.nl
KvK 06043784

13. Zonwering, naambordjes, huisnummers e.d. verwijderen alvorens met het schilderwerk begonnen wordt. Montage van deze objecten dient zodanig te geschieden dat dit geen invloed heeft op de prestatie van het schilderwerk.
14. Uitkomende spijkers, schroeven e.d. wegdrevelen of verwijderen. Roestige spijkers, schroeven e.d. welke niet verwijderd kunnen worden, behandelen met DRYWOOD Syntéco Loodvrije Menie en vervolgens gronden met DRYWOOD Syntéco AS Primer.
15. Betonreparatie: Scheuren en naden vullen voor de eerste grond- of verflaag. Repareren na de eerste grond- en verflaag. Bovenzijde van betonwerk repareren. Uitvoeren op advies van en door een gespecialiseerd bedrijf, in overleg met de directie.

Drywood Coatings B.V.

H. ter Kuilestraat 181 • NL-7547 SK ENSCHEDE • Postbus 3954 • NL-7500 DZ ENSCHEDE
T: +31 (0)53 433 4422 • F: +31 (0)53 430 6832 • E: info@drywood.nl • W: www.drywood.nl
KvK 06043784

ONDERHOUDSSCHILDERWERK DRYWOOD POSEIDON UV ZG - VTA 305100

Werkwijze:

- Zie VTA document 401 ALGEMEEN voor aanvang van de werkzaamheden
- Het geheel reinigen, licht opschuren en ontstoffen
- Geheel afwerken met **Drywood Poseidon UV ZG** in een natte laagdikte van 100 – 120 micron.

Drywood Poseidon UV ZG kan versneld gedroogd en uitgehard worden met lampen van Decorad (www.decorad.nl). Vraag hiervoor de aparte werkinstructies op bij Drywood Coatings.

Zie voor overige werkzaamheden en bepalingen de volgende Drywood VTA documenten:

201	ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN	onderhoudsschilderwerk
301	BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING	onderhoudsschilderwerk
401	ALGEMEEN	onderhoudsschilderwerk
600	ONDERHOUD	

De door Drywood Coatings aangegeven verwerkingsvoorschriften van de genoemde producten zoals deze zijn verwoord in de productinformatiebladen, dienen in acht genomen te worden. Zie www.drywood.nl voor de actuele informatiebladen.

Drywood Coatings B.V.

H. ter Kuilestraat 181 • NL-7547 SK ENSCHEDE • Postbus 3954 • NL-7500 DZ ENSCHEDE
T: +31 (0)53 433 4422 • F: +31 (0)53 430 6832 • E: info@drywood.nl • W: www.drywood.nl
KvK 06043784

ONDERHOUDSSCHILDERWERK DRYWOOD POSEIDON UV GL - VTA 306100

Werkwijze:

- Zie VTA document 401 ALGEMEEN voor aanvang van de werkzaamheden
- Het geheel reinigen, licht opschuren en ontstoffen
- Geheel afwerken met **Drywood Poseidon UV GL** in een natte laagdikte van 100 – 120 micron.

Drywood Poseidon UV ZG/GL kan versneld gedroogd en uitgehard worden met lampen van Decorad (www.decorad.nl). Vraag hiervoor de aparte werkinstructies op bij Drywood Coatings.

Zie voor overige werkzaamheden en bepalingen de volgende Drywood VTA documenten:

201	ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN	onderhoudsschilderwerk
301	BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING	onderhoudsschilderwerk
401	ALGEMEEN	onderhoudsschilderwerk
600	ONDERHOUD	

De door Drywood Coatings aangegeven verwerkingsvoorschriften van de genoemde producten zoals deze zijn verwoord in de productinformatiebladen, dienen in acht genomen te worden. Zie www.drywood.nl voor de actuele informatiebladen.

Drywood Coatings B.V.

H. ter Kuilestraat 181 • NL-7547 SK ENSCHEDE • Postbus 3954 • NL-7500 DZ ENSCHEDE
T: +31 (0)53 433 4422 • F: +31 (0)53 430 6832 • E: info@drywood.nl • W: www.drywood.nl
KvK 06043784

ONDERHOUDSSCHILDERWERK DRYWOOD LAKVERF INDUS - VTA 120000

Werkwijze:

- Zie VTA document 401 ALGEMEEN voor aanvang van de werkzaamheden
- Het geheel reinigen, licht opschuren en ontstoffen
- Geheel afwerken met **Drywood Lakverf Indus** in een natte laagdikte van 200 – 250 micron

Bij het verspuiten van Lakverf Indus op grote vlakken: gebruik een nozzle met een brede spuithoek, spuit in banen gelijklopend aan het profiel van de ondergrond en laat het product goed drogen voordat het met water belast kan worden. Het maken van een proefvlak is aanbevolen.

Zie voor overige werkzaamheden en bepalingen de volgende Drywood VTA documenten:

201	ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN	onderhoudsschilderwerk
301	BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING	onderhoudsschilderwerk
401	ALGEMEEN	onderhoudsschilderwerk
600	ONDERHOUD	

De door Drywood Coatings aangegeven verwerkingsvoorschriften van de genoemde producten zoals deze zijn verwoord in de productinformatiebladen, dienen in acht genomen te worden. Zie www.drywood.nl voor de actuele informatiebladen.

Drywood Coatings B.V.

H. ter Kuilestraat 181 • NL-7547 SK ENSCHEDE • Postbus 3954 • NL-7500 DZ ENSCHEDE
T: +31 (0)53 433 4422 • F: +31 (0)53 430 6832 • E: info@drywood.nl • W: www.drywood.nl
KvK 06043784

ONDERHOUD

Met het volgende stappenplan wordt op een eenvoudige manier het geveltimmerwerk in optimale conditie gehouden.

1. Regelmatig (minimaal jaarlijks) reinigen van vuilaanhechting, inspecteren op gebreken en deze verhelpen

Afhankelijk van de situering van uw woning (aan een drukke straat, in een bosrijke omgeving, bij een industriegebied, aan de kust of op hoogte) slaat vuil uit de lucht op uw woning neer. Regelmatig reinigen van het glas inclusief de kozijnen, ramen en deuren zorgt voor een schoon en glanzend oppervlak. Gebruik ruim water met een pH neutraal reinigingsmiddel en was na met water. Gebruik geen scherpe materialen bij het reinigen.

Onzichtbare microscheurtjes kunnen vervolgens bijgewerkt worden door de kozijnen, ramen en deuren met DRYWOOD OptiProtect te behandelen. Deze behandeling zorgt ook voor langer kleur- en glansbehoud. Kleine gebreken in het verfsysteem zoals mechanische beschadigingen, barstvorming etcetera direct bijwerken zodat de ondergrond beschermd blijft. Ook het kitwerk inspecteren op gebreken om te voorkomen dat er lekkage ontstaat.

2. Weersbelaste plaatsen tussentijds onderhouden

De ligging van de woning (noord-zuid), de gebruikte details (overstekken, afdak of gevelelementen buiten de gevellijn) en de gebruikte kleur bepalen of de kozijnen, ramen en deuren door het weer in meer of mindere mate belast worden. Vooral op liggende delen is als eerste de invloed van het weer te zien zoals glansverlies. Ook zullen daar eventuele gebreken vanuit de ondergrond eerder zichtbaar kunnen worden. Dit is afhankelijk van de gekozen ondergrond. Het tussentijds onderhouden van deze plaatsen zorgt er voor dat de uitstraling van de woning gelijk blijft en de ondergrond optimaal beschermd blijft.

3. Onderhoud

Onderhoud is afhankelijk van de voorgaande factoren (de situering en de ligging van de woning, de gebruikte details, de grootte van overstekken, kleur en ondergrond) en het gebruikte verfsysteem. Aanbevolen is om ramen, deuren en kozijnen vanaf de fabriek afgelakt en beglaasd in de woning te monteren. De gevelelementen zijn dan namelijk industrieel en ondergeconditioneerde omstandigheden gemaakt. Onderhoudsintervallen kunnen daardoor oplopen naar 15 jaar.

Voor onderhoud en tussentijds onderhoud kunnen in de regel de onderhoudsvorschriften van de NBVT (www.nbvt.nl), SGT (www.sgtonline.nl) of GND (www.gnd.nl) gevolgd worden.

Voor een advies met betrekking tot onderhoudsschilderwerk: neem vrijblijvend contact op met Drywood Coatings of kijk op www.drywood.nl voor advies met betrekking tot onderhoud – zie hiervoor de downloadbare informatie bij het toegepaste product. Voor onderhoud zijn dezelfde producten geschikt als waarmee is geschilderd op de bouw (zie VTA Concept I, Concept II en Concept III en IV).

Drywood Coatings B.V.

H. ter Kuilestraat 181 • NL-7547 SK ENSCHEDE • Postbus 3954 • NL-7500 DZ ENSCHEDE
T: +31 (0)53 433 4422 • F: +31 (0)53 430 6832 • E: info@drywood.nl • W: www.drywood.nl
KvK 06043784

ONDERHOUDSSCHEMA

	In het 1 ^{ste} jaar	In het 2 ^e jaar	In het 3 ^e jaar	In het 4 ^e jaar	In het 5 ^e jaar	In het 6 ^e jaar	In het 7 ^e jaar	In het 8 ^{ste} jaar	In het 9 ^e jaar	In het 10 ^e jaar	In het 11 ^e jaar	In het 12 ^e jaar	In het 13 ^e jaar	In het 14 ^e jaar	In het 15 ^e jaar
Bewerking off white kleuren															
Reinigen van het oppervlak. Inspectie op gebreken en deze zo nodig bijwerken.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Het geheel schoonborstelen, ontvetten met ammoniakhoudend water en schuren en minimaal éénmaal dekkend overschilderen met een droge laagdikte van 35-40 µm met Drywood Poseidon UV ZG of GL.										*					

Drywood Coatings B.V.

H. ter Kuilestraat 181 • NL-7547 SK ENSCHEDE • Postbus 3954 • NL-7500 DZ ENSCHEDE
 T: +31 (0)53 433 4422 • F: +31 (0)53 430 6832 • E: info@drywood.nl • W: www.drywood.nl
 KvK 06043784



GARANTIEVERKLARING DRYWOOD SYSTEEM onderhoudsschilderwerk

Wij bieden ten opzichte van onze afnemers voor de duur van 10 jaar bij dekkend schilderwerk, gerekend vanaf de datum van de oplevering (rekening houdend met een gebruikelijke opslag van DRYWOOD producten van ten hoogste 12 maanden) garantie, wanneer de volgende voorwaarden in acht genomen worden.

- Opvolgen van de voorschriften van de aanbestedingsbescheiden (bestek) in samenwerking met een toepassingstechnicus van DRYWOOD COATINGS B.V.
- Begeleiding van het schilderwerk tijdens de uitvoering door DRYWOOD COATINGS B.V.
- Tussentijdse inspectie door DRYWOOD COATINGS B.V.
- Ter plaatse meten van de laagdikte door DRYWOOD COATINGS B.V.

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, garandeert DRYWOOD COATINGS B.V. dat het DRYWOOD SYSTEEM een veilige bescherming van de ondergrond tegen invloeden van buitenaf (met uitzondering van mechanische en chemische invloeden) biedt.

Indien er onverhoopt toch een rechtmatige reden tot reclamatie op het schilderwerk mocht bestaan, vergoeden wij bij dekkend schilderwerk de aankoopprijs van de verf en originele applicatiekosten (uitgezonderd bereikbaarheidskosten etcetera) geheel of ten dele, afhankelijk van het tijdstip, waarop de gebreken optreden:

binnen het eerste jaar na oplevering	100 %
binnen het tweede jaar na oplevering	85 %
binnen het derde jaar na oplevering	70 %
binnen het vierde jaar na oplevering	60 %
binnen het vijfde jaar na oplevering	50 %
binnen het zesde jaar na oplevering	40 %
binnen het zevende jaar na oplevering	30 %
binnen het achtste jaar na oplevering	20 %
binnen het negende jaar na oplevering	10 %
binnen het tiende jaar na oplevering	5 %

Alle verdergaande aanspraken zijn uitgesloten.

Van deze garantie zijn uitgezonderd:

- schade ten gevolge van verborgen gebreken in de ondergrond
- schade ten gevolge van bouwtechnische oorzaken, zoals scheuren, vochtophoping, lekkages, enz.
- schade ten gevolge van bouwvertragingen
- schade ten gevolge van mechanische oorzaken, natuurrampen, brand, vandalisme, enz.
- schade ten gevolge van onvoorzienbare factoren.

Voorwaarde voor deze garantie is, dat men zich exact aan de voorschriften van de technische informatiebladen voor de toepassing van DRYWOOD producten houdt.

Drywood Coatings B.V.

H. ter Kuilestraat 181 • NL-7547 SK ENSCHEDE • Postbus 3954 • NL-7500 DZ ENSCHEDE
T: +31 (0)53 433 4422 • F: +31 (0)53 430 6832 • E: info@drywood.nl • W: www.drywood.nl
KvK 06043784

De verjaring van de garantieaanspraken begint met het ontdekken van het gebrek binnen de 10-jarige garantieperiode en eindigt 6 maanden daarna. Dit geldt ook met betrekking tot de hoogte van het te vergoeden bedrag.

Voor het overige gelden onze uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden als vastgelegd in de 15e uitgave van de V.V.V.F. (Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten).

Onze garanties gaan uit van verwerking door volledige blootstelling in een mild inlands Europees klimaat op de zuidwest oriëntatie van timmerwerk dat minimaal 10 cm binnen de lijn van de gevel is gesitueerd. Blootstelling aan andere klimaten zoals kuststreken, gebergte of industriegebieden of montage van het timmerwerk meer aan de buitenzijde van de gevellijn zal de weergegeven garanties doen verminderen. Langere garanties kunnen gegeven worden op plekken die minder aan het weer worden blootgesteld zoals de noordoost zijde, situering onder het dak of plaatsing van het geveltimmerwerk meer dan 15 cm binnen de gevellijn.

Drywood Coatings B.V.

H. ter Kuilestraat 181 • NL-7547 SK ENSCHEDE • Postbus 3954 • NL-7500 DZ ENSCHEDE
T: +31 (0)53 433 4422 • F: +31 (0)53 430 6832 • E: info@drywood.nl • W: www.drywood.nl
KvK 06043784